

Soil

www.cobsa.net/soil

since 1976



Soil


5x20 cm - 2x8 in



White



Clay



Mica



Sand



Onix



Umber



Plummett



Porcelánico - Porcelain



Mate - Matt



Apariencia Uniforme - Uniform Appearance

Embalaje/Packing

Formato Size	Espesor Thickness	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
		Piezas Pieces	Kg	m2	Cajas Boxes	Piezas Pieces	Kg	m2
5x20 cm	8 mm	52	7,60	0,52	140	7.280	1.074	72,8

since 1976



since 1976

ESPO

Soil, CLAY




since 1976

ESD

Soil, Plummett



since 1976



Soil, CLAY + UMBER + WHITE

Soil

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON BAJA, ABSORCIÓN DE AGUA $E \leq 0,5\%$, PARA SUELOS Y/O PAREDES INTERIORES Y/O EXTERIORES.

DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH LOW WATER ABSORPTION $E \leq 0,5\%$, FOR INTERNAL AND EXTERNAL WALLS AND FLOORS.

since 1976

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS

Colocación: Es necesario emplear un material de agarre y de rejuntado apropiado para cada producto

Hay que realizar un planteamiento inicial antes de empezar la colocación y tener en cuenta el tipo de junta, estructural, perimetral, dilatación y colocación que debe utilizarse para cada uso.

Aconsejamos que para obtener un resultado óptimo se debe utilizar una junta de 1,5 mm.

Tile Fixing: It is necessary to use an appropriate adhesive and grouting material for each product

An initial approach must be made before starting the installation and take into account the type of joint, structural, perimeter, expansion and installation that must be used for each use.

We advise that to obtain an optimal result a 1.5 mm joint should be used.

Mantenimiento y Limpieza: Una vez terminada la colocación se recomienda eliminar los restos de material adhesivo y rejuntado específico para cada material siguiendo las instrucciones del fabricante de estos productos.

En la limpieza general no debe de emplearse detergentes en polvo y estropajos agresivos. Es suficiente limpiar los azulejos con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Finalmente aclarar con agua limpia.

Maintenance and Cleaning

Once the placement is finished: it is recommended to remove the remains of adhesive material and specific grouting for each material, following the manufacturer's instructions for these products.

In general, powder detergents and aggressive scouring pads should not be used for cleaning. It is enough to clean the tiles with a sponge, warm water and a neutral liquid soap. Finally, rinse with clean water.

CHARACTERISTICS

- Reacción al fuego / Fire reaction:
- Fuerza de rotura / breaking strength:
- Adhesión / Bond strength-adhesion:
- Adhesivo cementoso tipo / Cementitious adhesive type:
- Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance:
- Durability for:
 - + usos interiores / indoor uses:
 - + usos exteriores / outdoor uses:
- Resistencia a heladas / Frost resistance:
- Resistencia a productos químicos para uso doméstico y sales para piscina / Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts:
- Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis / Resistance to low concentrations of acids and alkalis:
- Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis: / Resistance to high concentrations of acids and alkalis:
- Resistencia a manchas / Stain resistance:

PERFORMANCE

Class A1fl- A1

≥ 1300 N

Pass

C2 < 1,0 N/mm²

Pass

Pass

Pass

Pass

ISO 10545-13 GA

ISO 10545-13 GLA

ISO 10545-13 GHA

ISO 10545-14 Clase 5

COBSA

COBSA FACTORY

Calle San Fernando 7,
12200 Onda, Castellón
Spain

Tel.: +34 964 57 78 78

a brand of

ALTOGLASS
GROUP

HEADQUARTERS

Pol. Ind. Casablanca s/n
12593 Moncofa, Castellón
Spain

Tel.: +34 964 57 78 78
alttogglass@alttogglass.com

USA BRANCH

1924 - 28 NW 82 Avenue
Doral FL. 33126
USA

Tel.: +1 305 - 718 8682
info.usa@alttogglass.com

www.cobsa.net/soil

since 1976

